

Oprava základov VN, typy opráv - popis:

Stavebná oprava typu „A“: odkopanie, očistenie, odstránenie porastu do vzdialenosti 1 m

Stavebná oprava typu „B1“: odstránenie nesúdržných častí betónu jestvujúceho základu po nepoškodený betón – minimálne 5 cm, betonáž nového základu do výšky 30 cm, prepojenie skúšobnej svorky uzemnenia s pôvodným uzemňovacím pásom, vyplnenie spoja oceľ - betón, ochranný náter nárožníkov do výšky 1 m

Stavebná oprava typu „B2“: odstránenie nesúdržných častí betónu jestvujúceho základu po nepoškodený betón – minimálne 5 cm, betonáž nového základu do výšky 60 cm, prepojenie skúšobnej svorky uzemnenia s pôvodným uzemňovacím pásom, vyplnenie spoja oceľ - betón, ochranný náter nárožníkov do výšky 1 m

Stavebná oprava typu „B3“: odstránenie nesúdržných častí betónu jestvujúceho základu po nepoškodený betón – minimálne 5 cm, betonáž nového základu do výšky 90 cm, prepojenie skúšobnej svorky uzemnenia s pôvodným uzemňovacím pásom, vyplnenie spoja oceľ - betón, ochranný náter nárožníkov do výšky 1 m

Stavebná oprava typu „B4“: odstránenie nesúdržných častí betónu jestvujúceho základu po nepoškodený betón – minimálne 5 cm, betonáž nového základu do výšky 120 cm, prepojenie skúšobnej svorky uzemnenia s pôvodným uzemňovacím pásom, vyplnenie spoja oceľ - betón, ochranný náter nárožníkov do výšky 1 m

Stavebná oprava typu „B5“: odstránenie nesúdržných častí betónu jestvujúceho základu po nepoškodený betón – minimálne 5 cm, betonáž nového základu nad výšky 120 cm, prepojenie skúšobnej svorky uzemnenia s pôvodným uzemňovacím pásom, vyplnenie spoja oceľ - betón, ochranný náter nárožníkov do výšky 1 m

Stavebná oprava typu „C“: oprava skorodovaných stojní a priečok stožiara vložení nových komponentov a zváraním

Stavebná oprava typu „D“: vyplnenie spoja oceľ - betón, ochranný náter nárožníkov do výšky 1 m, oprava drobných trhliniek do šírky 5 mm

Stavebná oprava typu „E“: oprava uzemnenia – uloženie zemnej pásoviny o dĺžke 25 m a vystavenie OPaOS

Stavebná oprava typu „F“: oprava stykovej platne základového dielu - rozobratie, vyčistenie, protikorózna ochrana a zloženie

Stavebná oprava typu „G“: mechanické zabezpečenie podzemných vedení prechádzajúcich betónovým základom stožiara